

モルタル天板 汚れ耐性テスト結果



コーヒー



1日放置した後拭き取り
目視でもわからないくらい綺麗に拭きとれた



熱した油



1日放置した後拭き取り
シミが残ってしまった



醤油



1日放置した後拭き取り
目視でもわからないくらい綺麗に拭きとれた



熱したフライパン



1分放置した後の様子
表面のツヤが消え、質感が変わってしまった



水



1日放置した後拭き取り
目視でもわからないくらい綺麗に拭きとれた