



木天板キッチンII型 木天板の汚れ試験

供試品

木天板キッチンII型 木天板
(パーティ合板 ウレタン塗装品)

試験方法

醤油・酢・カレー・油を付着させ、
1時間後・24時間後にそれぞれ拭き取り。
目視にて残留汚れを確認。



試験結果

・1時間後の拭き取り
醤油・カレー・酢・油、すべての汚れは
水拭きのみで落ちました。



1時間経過後の醤油の
拭き取りの様子。
湿らせたティッシュ
できれいに拭き取る
ことができました。

・24時間後の拭き取り
カレー以外の汚れは水拭きのみで落ち
ました。カレーは黄色いシミが残り、
中性洗剤（食器用洗剤）を使用しての
拭き取りも試みましたが、シミは取れ
ませんでした。



24時間経過後のカレー
の拭き取りの様子。
中性洗剤を使用しても
黄色いシミが残る結果
となりました。

結論

汚れに強いウレタン塗装ですが長時間
のカレーの放置ではシミが残る結果と
なりました。日常で1日以上汚れを放置
し続けることは少ないかと思いますが、
特に油分が多く色のある汚れには注意を
してお使いいただければと思います。